



Testreihe Silikon/Kleber in Anwendung mit Pulverbeschichtung MDF

 	Silikon	Silikon	Silikon matt für Stein/Steingut	Silikon glanz für Stein/Steingut	Kleber	Kleber Hybrid PE	Kleber MS Polymere	Durchschnitt mit Primer
	707	680	Fug.70	S-70	444	SMP	400 P	
Bezeichnung	707	680	Fug.70	S-70	444	SMP	400 P	
GYSO-Acrylac Reiniger 2000	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Primer	25	25	25	25	418	418	318	Ø
Farbe-Muster Rot	4	4	4	4	4	4	4	4.00
Farbe-Muster Weiss	4	4	4	4	4	4	4	4.00
Farbe-Muster Hellgrau	4	4	4	4	4	4	4	4.00
Durchschnitt Ø Adhäsion	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	

Im Schälverfahren getestet, 10 Tage nach der Applikation.

- 4 Sehr gute Haftung
- 3 Gute Haftung
- 2 Geringe Haftung
- 1 Schlechte Haftung
- 0 Keine Haftung